

# Amphibolin

De universele, emissie-arme en oplosmiddelvrije muurverf voor buiten en binnen. Geschikt voor veel soorten ondergrond.



## Materiaal

Toepassing	<p>Veelzijdig toe te passen buitenmuurverf, oplosmiddelvrij en met een minimale emissie. De specifieke samenstelling vermindert het z.g. schrijfeffect wat optreedt bij donkere kleuren.</p> <p>Hecht buitengewoon goed op bijna iedere ondergrond.</p> <p>Weerbestendige muurverf voor gladde en fijn gestructureerde oppervlakken met een hoge beschermende werking tegen agressieve luchtverontreiniging.</p> <p>Toe te passen op minerale pleisterlagen, beton, kalkzandsteen, metselwerk van baksteen, vezelcementplaten, draagkrachtige oude afwerkklagen, verzinkte oppervlakken, hard-PVC, niet-maatvast hout. Niet geschikt voor buiten-gevelisolatie systemen.</p> <p>Als binnenmuurverf zeer sterk, schrobvast en structuurbehoudend. Bijzonder geschikt voor afwerkingen, waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de belastbaarheid, zoals op Capaver-glasvezelweefsels. Ook geschikt voor zwak verlichte gangen, trappenhuisen, garages, opslag- en bedrijfsruimten.</p>
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sterke hechting op veel ondergronden</li> <li>■ hoge lichtindex</li> <li>■ bestand tegen desinfecteermiddelen</li> <li>■ minimale emissie en oplosmiddelvrij</li> <li>■ slagregendicht, waterafstotend</li> </ul>
Materiaalbasis	100% zuiver acrylaat met een bestanddeel die de hechting bevordert.
Verpakking	1¼, 2½, 5 en 10 liter.
Kleur	<p>Wit.</p> <p>Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.</p> <p>Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Amphibolin is op kleur te brengen naar kleuren uit vele kleurenwaaiers.</p> <p>Samenhangende vlakken schilderen met potten uit dezelfde charge of de potten onderling mengen. Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.</p> <p><b>Kleurstabil conform BFS nr. 26</b>          Klasse: A          Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur</p>
Glansgraad	<p>Zijdemat G<sub>2</sub></p> <p>conform DIN 13300/ISO 2813:2014</p>
Opslag	Koel, in goed gesloten verpakking bewaren.



Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062

- Maximale korrelgrootte: < 100 µm S<sub>1</sub>
- Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Grootste korrel: < 100 µm S<sub>1</sub>
- Drogelaagdikte: 50-100 µm E<sub>2</sub>
- Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO<sub>2</sub>: > 50 m C<sub>1</sub>
- Wateropname: 0,1 kg/(m<sup>2</sup>.h<sub>0,5</sub>) W<sub>3</sub>
- Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde): S<sub>d</sub> ≥ 0,14 m V<sub>2</sub>

Product-nr.

100

Toepassing conform  
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	+	+
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt				

## Verwerking

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Vorbereitung van de ondergrond

### BUITEN

#### Minerale pleisterlagen

Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op vaste, normaal zuigende pleisterlagen een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 10% water.

Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met OptiGrund.

#### Beton

Reinigen volgens een geschikte methode., Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met OptiGrund. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa Putzfestiger.

#### Vezelcementplaten (onbehandeld)

Dichte oppervlakken en platen die matig zuigen voorstrijken met Dupa-Haftgrund. Verweerde, zanderige, sterk zuigende platen voorstrijken met Dupa Putzfestiger. Vrijstaande platen altijd rondom behandelen. Om kalkuitbloeiing te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden voorgestreekt met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

#### Vezelcementplaten type Glasal

Ondergrond testen op geschiktheid. Een voorstrijklaag aanbrengen met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

#### Cementgebonden houtvezelplaten

Vanwege de hoge alkaliteit van de platen en om kalkuitbloeiing te voorkomen voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

#### Goed hechtende dispersie- dispersie-silicaat- of siliconenharsverflagen

Oude verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, volgens de lokale regelgeving.

Na droging de ondergrond controleren op volgende karakteristieken:

**Zwak zuigend:** Een grondlaag met CapaGrund Universal met max. 3% water verdund.

**Middel tot zwak zuigend:** een grondlaag met Caparol OptiGrund onverdund.

**Krijtend of melend (ook onder waterbelasting):** Grondlaag met AmphiSilan-Putzfestiger of Dupa Putzfestiger.

**Glanzende, waterafstotende oppervlakken:** mechanisch of chemisch opruwen. Grondlaag met CapaGrund Universal. indien na het opruwen het water toch nog van het vlak afparelt, raden wij een grondlaag aan met Dupa-Haftgrund.

#### Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen (bijv. Cap-elast)

Vuile, kretende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig reinigen of andere geschikte methoden. Ondergrond goed laten drogen. Bij dergelijke ondergronden Ampholin in wit of lichte kleur, reflectiewaarde >60, uitvoeren.

**Goed hechtende kunstharssierpleisters**

Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.

**Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en kunstharssierpleisters**

Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Putzfestiger.

**Niet draagkrachtige, minerale verflagen**

Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Putzfestiger.

**Niet maatvast houtwerk, onbehandeld**

Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vet tropisch hout met nitroverdunner ontvetten. Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen. Het vochtpercentage bij loofhout mag maximaal 12% en bij naaldhout 15% bedragen. Een eerste laag aanbrengen met CapaWood Aqua Renovation. Bij hout met verkleurende inhoudsstoffen tussenlaag aanbrengen met CapaWood Aqua Isolation.

**Verzinkte oppervlakken**

Het zinkoppervlak reinigen met ammoniak en Scotch Brite-spons. Met schoon water naspoelen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Bij gekleurde afwerkklagen op verzinkte vlakken kunnen door vocht witte uitbloeiingen ontstaan. Deze na drogen wegvegen en het oppervlak met nog een laag Amphibolin behandelen.

**Hard-PVC**

Het oppervlak reinigen en schuren. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Hechting proefmatig voorstellen.

**Coil-coating**

Het oppervlak reinigen met ammonia. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin.

Attentie:

Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen niet geschilderd worden.

Hechting vaststellen door een proef op het object.

**Bakstenen metselwerk**

Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit, zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

**Door industrie en roet verontreinigde oppervlakken**

Schilderen met watervrije Duparol.

**Oppervlakken met zoutuitbloeiingen**

Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupa Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

**Beschadigingen**

Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

**BINNEN****Minerale pleisterlagen**

Vaste, normaal zuigende oppervlakken zonder voorbehandeling schilderen. Grof poreuze, zanderige en sterk zuigende pleisterlagen impregneren met CapaTex Fix.

**Gipspleisterlagen**

Eventuele sintehuid afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

**Gipsbouwplaten**

Zuigende platen voorstrijken CapaTex Fix.

**Gispakartonplaten**

Eventueel aanwezige bramen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Capatex Fix. Onbehandelde platen volledig voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.

**Beton**

Eventuele resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. Voorstrijken met CapaGrund Universal.

**Cellenbeton**

Voorstrijkem met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1 : 3.

**Kalkzandsteen of baksteen**

Zonder voorbehandeling schilderen.

	<p><b>Goed hechtende verflagen</b> Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Matte, zwak zuigende oppervlakken zonder voorbehandeling schilderen.</p> <p><b>Niet goed hechtende verflagen</b> Niet goed hechtende lagen geheel verwijderen. Matig zuigende oppervlakken direct schilderen. Grof poreuze, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Niet goed hechtende, minerale verflagen mechanisch verwijderen en stofvrij maken. Het oppervlak voorstrijken met CapaTex Fix.</p> <p><b>Lijmverflagen</b> Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.</p> <p><b>Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel</b> Zonder voorbehandeling schilderen.</p> <p><b>Niet goed hechtend behang</b> <b>Oppervlakken met schimmel</b> Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met een speciale muurverf van Caparol.</p> <p><b>Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet</b> Schilderen met IsoGrund Ultra en afwerken met IsoDeck Ultra.</p> <p><b>Kleine beschadigingen</b> Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel of volgens verwerkingsvoorschrift en, indien nodig, nogmaals voorstrijken.</p>
Verwerkingsmethode	<p>Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparaat. Bij spuitapplicatie op matig tot niet zuigende ondergronden moet een voorstrijklaag met CapaGrund Universal worden aangebracht.</p> <p><b>Airless:</b> spuithoek 50° nozzle 0,017-0,021" druk 150-180 bar.</p>
Opbouw van het verfsysteem	<p><b>Grond- en/of tussenlaag:</b> Amphibolin, onverdund of verdund met maximaal 5% water.</p> <p><b>Afwerklaag:</b> Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.</p>
Verbruik	<p>Ca. 8 m<sup>2</sup>/L per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.</p>
Verwerkingsomstandigheden	<p>Minimaal +5 °C, max. +30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.</p>
Droogtijd	<p>Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4-6 uur over te schilderen; regenvast na 24 uur; volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.</p>
Reinigen gereedschap	<p>Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.</p>
Attentie	<p>Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.</p> <p>Op ruwe, gestructureerde oppervlakken buiten adviseren wij uit optische gronden onze matte buitenmuurverf Muresko, Amphisil, AmphiSilan of Sylitol-Fassadenfarbe te gebruiken. Bij airless-sputapplicatie de verf goed doorroeren en zeven.</p> <p>In combinatie met koperzouten kan Amphibolin tot bruinverkleuring leiden. Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven. Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen. Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan toepassen.</p> <p>Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.</p> <p>Als op kleur gebrachte Amphibolin op een alkalische ondergrond moet worden aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen.</p>

## Verwijzingen

Certificaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amphibolin CO<sub>2</sub> weerstand</li> <li>■ Amphibolin Lichtreflectie</li> <li>■ Amphibolin Bestand tegen desinfecteermiddelen</li> <li>■ Amphibolin Test schadelijke stoffen</li> <li>■ Amphibolin Test schadelijke stoffen</li> </ul>
Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	<p><b>Conform EU-richtlijn</b></p> <p><b>Enkel voor professioneel gebruik</b></p> <p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.          Buiten bereik van kinderen houden.          Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik.          Adem damp en spuitnevel niet in.          Bij aanraking met de ogen en de huid onmiddellijk overvloedig afspoeien met water en zeep.          Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-beschuttingsmiddel dragen.          Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.</p> <p>Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on., menging uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.</p> <p>In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antifgifcentrum 070/245 245</p>
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Het VOS gehalte van dit product is max. 1 g/l.
Productcode	BSW20
Inhoudstoffen	Bevat: ppolyacrylaathars, titaandioxide, silicaat, water, additieven, conserveermiddel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, mengsel van Chlormethylisothiazolinon en Methylisothiazolinon (3:1))
Servicecentrum	<p><b>DAW Belgium B.V.</b>          Tél.: (+32) (0)11 60 56 30          Fax: (+32) (0)11 52 56 07          E-mail: info-tech@daw.be          www.caparol.be</p>

## Technische informatie nr. 100 · Edition: 03-2020

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl

DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be